



Basetrac® | type SF 30

Description du Produit

Basetrac® | type SF et SFP sont des gammes de géotextile non-tissé aiguilleté 100% PP, stabilisé aux U.V., sans traitement chimique. Les gammes **Basetrac®** | type SF et SFP sont caractérisées par :

- # Un conditionnement pouvant être palettisé pour une rapidité de déchargement et une meilleure sécurité
- # Une très grande résistance à la perforation, à la traction et une grande souplesse

Les gammes **Basetrac®** | type SF et SFP sont mises en place entre deux matériaux de natures différentes pour prévenir leur mélange sous l'effet des sollicitations mécaniques (circulation, compactage...) ou hydrauliques (écoulement).

La flexibilité et le conditionnement assurent aux gammes **Basetrac®** | type SF et SFP une facilité de mise en œuvre et un gain de temps non négligeables sur chaque chantier.



Domaines d'utilisation standards



Routes temporaires et permanentes

HUESKER France SAS

Parc de la manufacture,
F -67190 Gresswiller
Tel.: + 33 (0) 3 88 78 26 07
Fax: + 33 (0) 3 88 78 26 19
Courriel: info@HUESKER.fr
Internet: www.HUESKER.fr



Basetrac® est une marque déposée par HUESKER France SAS.
Toutes nos valeurs correspondent à un niveau de confiance de 95 %.
Nous nous réservons le droit de modifier le produit sans préavis.

Situation: 10-2020 - Rev. A

**Basetrac® | type SF 30**Géotextile certifié ASQUAL¹⁾ selon fonction

Filtration	<input checked="" type="checkbox"/>
Séparation	<input checked="" type="checkbox"/>
Drainage / Filtration	
Protection	

**5807 CQ 20**

01. Résistance au poinçonnement (NFG 38019)		0,40	kN
02. Résistance au poinçonnement statique (CBR) (NF EN ISO 12236)		1,20	kN
03. Perforation dynamique (NF EN ISO 13433)		38	mm
04. Résistance à la traction (NF EN ISO 10319)	longitudinale	8	kN/m
	transversale	8	kN/m
05. Allongement à la rupture (NF EN ISO 10319)	longitudinal	45	%
	transversale	55	%
06. Perméabilité normale au plan ($\Delta h=50$ mm) (NF EN ISO 11058)		0,11	m/s
07. Ouverture de filtration caractéristique (NF EN ISO 12956)		95	μ m
08. Résistance climatique (NF EN 12224)	à couvrir sous 1 mois après installation		
09. Masse surfacique (NF EN ISO 9864)		100	g/m ²
10. Épaisseur sous 2 kpa (NF EN ISO 9863-1)		0,80	mm
11. Dimensions standards	largeur	2,00 + 4,00	m
		3,00 + 3,00	
		6,00	
		6,50	
	Longueur	200	m
	Surface d'un rouleau	960 / 1040	m ²

1) Valeurs et tolérances certifiées ASQUAL sur certificat, ou DOP, disponibles sur simple demande.

HUESKER France SAS

Parc de la manufacture,
F -67190 Gresswiller
Tel.: + 33 (0) 3 88 78 26 07
Fax: + 33 (0) 3 88 78 26 19
Courriel: info@HUESKER.fr
Internet: www.HUESKER.fr



Basetrac® est une marque déposée par HUESKER France SAS.
Toutes nos valeurs correspondent à un niveau de confiance de 95 %.
Nous nous réservons le droit de modifier le produit sans préavis.

Situation: 10-2020 - Rev. A